

納 入 規 格 書

サンフロンティアケミカル株式会社
〒709-2331 岡山県加賀郡吉備中央町下加茂1112
TEL:0867-34-1811 FAX:0867-34-1141

銘柄 : G-coal GG-790

| 分析項目 | | 分析No 1577 | 実勢値 | 規格 | 試験方法 |
|--------------|------------------------|--------------|-------|-----------|-----------|
| 乾燥減量 | (%) | | 3.2 | 5.0以下 | JIS K1474 |
| 充てん密度(200ml) | (g/ml) | | 0.459 | 0.43~0.53 | JIS K1474 |
| メッシュ | 4.750(mm) ~ 3.350(mm) | | 93.2 | | |
| 4 | ~ 4.750(mm) | | 0.1 | | |
| 6 | 4.750 (mm) ~ 3.350(mm) | | 93.2 | 90.0以上 | JIS K1474 |
| | 3.350 (mm) ~ | | 6.7 | | |
| 硬さ | (%) | | 99.8 | 95.0以上 | |
| pH | (-) | | 8.4 | 参考値 | JIS K1474 |
| 強熱残分 | (%) | | 12.0 | 参考値 | JIS K1474 |
| アセトン吸着性能 | (%) | | 25.3 | 参考値 | JIS K1474 |
| よう素吸着性能 | (mg/g) | | 1,010 | 参考値 | JIS K1474 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 備考 | | | | | |
| | | | | | |