

納 入 規 格 書

サンフロンティアケミカル株式会社
〒709-2331 岡山県加賀郡吉備中央町下加茂1112
TEL:0867-34-1811 FAX:0867-34-1141

銘柄：G-coal GW-190-0842

分析項目	分析No	1573	規格	試験方法
乾燥減量	(%)	3.2	5.0以下	JIS K1474
充てん密度	(g/ml)	0.449	0.42～0.49	JIS K1474
メッシュ 2.360(mm) ~ 0.355(mm)	(%)	97.2		
8 ~ 2.360(mm)	(%)	1.6		
42 2.360 (mm) ~ 0.355(mm)	(%)	97.2	90.0以上	JIS K1474
0.355 (mm) ~	(%)	1.2		
pH	(-)	11.5	9.0～12.0	JIS K1474
強熱残分	(%)	9.4	15以下	JIS K1474
よう素吸着性能	(mg/g)	960	950以上	JIS K1474
メチレンブルー吸着性能	(m l /g)	170	170以上	JIS K1474
備考				