

納 入 規 格 書

サンフロンティアケミカル株式会社
〒709-2331 岡山県加賀郡吉備中央町下加茂1112
TEL:0867-34-1811 FAX:0867-34-1141

銘柄：G-coal GW-590-0842

分析項目	分析No 1574	実勢値	規格	試験方法
乾燥減量 (%)		7.2	10.0以下	JIS K1474
充てん密度 (g/ml)		0.482	0.42~0.49	JIS K1474
メッシュ 2.360(mm) ~ 0.355(mm) (%)		97.1		
8 ~ 2.360(mm) (%)		2.1		
42 2.360 (mm) ~ 0.355(mm) (%)		97.1	90.0以上	JIS K1474
0.355 (mm) ~ (%)		0.8		
硬さ (%)		92.4	90.0以上	JIS K1474
pH (-)		9.5	8.0~11.0	JIS K1474
強熱残分 (%)		3.5	5.0以下	JIS K1474
よう素吸着性能 (mg/g)		1,080	1000以上	JIS K1474
メチレンブルー吸着性能 (ml/g)		160	160以上	JIS K1474
備考				