

納 入 規 格 書

サンフロンティアケミカル株式会社
〒709-2331 岡山県加賀郡吉備中央町下加茂1112
TEL:0867-34-1811 FAX:0867-34-1141

銘柄：G-coal PW-290W55

分析項目		分析No 1575	実勢値	規格	試験方法
乾燥減量 (%)			54.3	55.0±5.0	JIS K1474
200p	0.075 (mm) ～ (%)		91.1	90.0以上	JWWA K113
pH (—)			3.3	5.0以下	JIS K1474
強熱残分 (%)			6.7	7.0以下	JIS K1474
よう素吸着性能 (mg/g)			1,020	950以上	JIS K1474
メチレンブルー吸着性能 (m l /g)			190	170以上	JIS K1474
備考					